# DECAPEX 52 F24

## DEFINITION

DECAPEX 52 F24 est un décapant gélifié prêt à l'emploi, adapté au décapage vertical sans paraffine et à évaporation lente pour une efficacité en profondeur. Formule développée spécialement pour le décapage des revêtements structurés, avec un temps action long permettant le décapage de grandes surfaces d'un seul coup. Ce produit n'est pas classé dangereux et n'est pas soumis à une valeur d'exposition professionnelle. Ce décapant est facilement biodégradable (METHODE OCDE 301 B)

## DESTINATION

Efficace sur tous les types de peintures (type Pliolites, acryliques), impers façades (I1, I2, I3, I4), revêtements plastiques épais (RPE), semi-épais sur tous supports sauf supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone…) et métaux (aluminium, zinc, cuivre sauf inox).

## PROPRIETES

Intérieur, extérieur.
Formule gélifiée (ne coule pas).
Formule orange dans le pot et à l'application pour permettre de mieux visualiser les zones appliquées. La couleur ne migre pas dans les supports, ne tâche pas
Formule sans Chlorure de Méthylène et sans NMP conformément à la réglementation en vigueur.
Formule non inflammable et non classée comme dangereuse.
Ne noircit pas les bois.
Toutes les finitions possibles après rinçage.

## MODE D'EMPLOI

- **PREPARATION DES SUPPORTS**

Il est recommandé de faire une étude préalable des supports.
Une température de préférence comprise entre 5 et 30°C, travailler dans un environnement bien aéré et une humidité relative de 50% est nécessaire pour une bonne efficacité du produit.
Protéger le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène, tous les métaux sauf inox

- **APPLICATION**

**Avant ouverture, s'équiper de gants, se protéger les yeux et le visage**
Outils : rouleau, pistolet, pinceau, brosse, spatule.
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau froide.
Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement.
Laisser agir selon la nature et l'épaisseur du revêtement :

- 1 à 4 heures pour les films minces,
- Jusqu'à 24 heures pour les Impers, RSE, RPE

Gratter au scrapeur, au couteau ou au riflard.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Rinçage :

- Support lisse : rinçage non obligatoire. Consulter notre service technique.
- Support structuré : rinçage obligatoire.

Rincer soigneusement à l'eau sous pression pour éliminer la totalité de tout reste de décapant.
Après séchage, application d'un système de revêtement de façade.

## CARACTERISTIQUES

- **PHYSICO-CHIMIQUES**

**Densité** : 1.05 à 20°C
**Point d'éclair :** > 80°C (coupelle fermée ISO 1523)
**Etat Physique** : Liquide visqueux orange

- **TEMPS D'ACTION**

Temps indicatif variable selon l'épaisseur, le nombre de couche, la nature et l'âge du revêtement, les conditions climatiques, la nature du substrat, la quantité déposée….

# DECAPEX 52 F24

| | Film Mince | Revêtement d'imperméabilité | RSE | RPE |
|---|---|---|---|---|
| Temps d'action | 1 à 4 heures* | 12 à 24 heures* | 12 à 24 heures* | 12 à 24 heures* |

* suivant les caractéristiques de la peinture (âge - épaisseur -qualité du revêtement à décaper)

- **RENDEMENT**

- De 1 à 2m² / litre selon le revêtement à décaper et sa configuration : l'âge - l'épaisseur - la qualité du revêtement à décaper.

## CONSERVATION / STOCKAGE

**Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.
**Stockage** : Bien refermer l'emballage après usage. Nous vous conseillons une utilisation rapide après ouverture. Conserver dans un local frais et bien ventilé.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur** : **www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage**.

## CONDITIONNEMENT

**Seau de 20 L en plastique**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG AC FRANCE. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.
**Edition février 2014** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

PPG Industries

10 Rue Henri Sainte Claire Deville Les Colonnades - 92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83